



Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

Klöckner polyPUR Chemie GmbH

Vinckeweg 29
D-47119 Duisburg

Telefon: +49 203 50039 0
Telefax: +49 203 50039 39
Mail: qs@polypur.de

TDI 100/0

2,4 Toluoldiisocyanat
2,4 Toluene di-isocyanate

Qualität / Quality:

PU-Isocyanat / PU-isocyanate

Isomeren-Verhältnis / Isomer Ratio - 2,4:

min. 99,0 %

NCO-Gehalt / NCO content:

min. 48 %

Viskosität bei / Viscosity at 25° C:

ca./ approx 3 mPa·s

Dichte bei / Density at 25° C:

1,22 g/cm³

Säure / Acidity:

max. 40 mg / kg

Abspaltbares Chlor / Hydrolizable chlorine:

max. 50 mg / kg

Reinheit / Purity:

min. 99,5 %

Aussehen / Appearance:

wasserklare Flüssigkeit
colourless liquid

Die vorstehend genannten Daten sind typische Werte, ausgenommen sind die „min.“ und „max.“ Werte.
Above data are typical values, except the "min." and "max." data.

Erstellt durch / made out by: C. Moreno	geprüft durch / checked by: S. Tecklenburg	Freigabe durch / approved by: J. Teschner	Datum /date: 19.11.2015	Ersetzt Ausgabe vom: replaces issue dated: 15.04.2009
--	---	--	----------------------------	--